

Transparant mat impregneermiddel met HOGE DUURZAAMHEID

Horizontaal en verticaal buitenhout

Alle houtsoorten

Zeer natuurlijk effect

Niet-filmvormend: bladdert niet af

Hoge uv-bescherming en waterparelend effect

Antislip

Bestand tegen chloorwater

Eenvoudig aanbrengen zonder inwrijven

Direct te gebruiken op voorbehandeld nieuw hout

Eenvoudig onderhoud zonder schuren



Exterior Wood Oil

Natuurlijk mat effect



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON EXTERIOR WOOD OIL beschermt en decoreert al het horizontale en verticale buitenhout: terrassen, vlonders, zwembadranden, gevelbekleding, luiken, poorten, schermen, etc.
- De natuurlijk doordringende en niet-filmvormende EXTERIOR WOOD OIL is ideaal voor het beschermen van alle exotische, loof- en harshoudende houtsoorten, ook voor weinig impregneerbare soorten als douglas, lariks, red cedar, eik, iroko, teak, etc., en thermisch gemodificeerd* en onder hoge druk geïmpregneerd hout.
- De unieke formule van de EXTERIOR WOOD OIL is gebaseerd op de nieuwste technologieën en is dankzij zijn hoge uv-bescherming en waterparelend effect uitstekend bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- Het transparante en ultramatte effect van de EXTERIOR WOOD OIL geeft een zeer trendy finish die de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert.
- BLANCHON EXTERIOR WOOD OIL kan direct na plaatsing van het hout worden aangebracht, op nieuw hout, zonder chemische oppervlaktebehandeling. NB: dit gaat het bloeden van hout niet tegen (eikenhout, kastanjehout, etc.).
- Snel en gemakkelijk te gebruiken: de EXTERIOR WOOD OIL kan eenvoudig in 2 lagen nat op nat worden aangebracht en hoeft niet te worden ingewreven.
- Antislip: gladheid getest overeenkomstig NF EN 13036-4 (rapport op aanvraag beschikbaar).
- Verkrijgbaar in 4 kleuren: natuurlijk hout, midden eik, ipé en grijs hout.

*Op thermisch gemodificeerd hout eerst een hechtingstest uitvoeren op een onopvallende plaats alvorens het gehele oppervlak te behandelen.

CTB-CERTIFICERING VOOR HOUTAFWERKINGSPRODUCTEN

Voor het product EXTERIOR WOOD OIL* bevestigt het FCBA:

- De prestaties van het beschreven afwerkingssysteem:

- Classificatie volgens NF EN 927-2

- Voorspelbare levensduur

- Waterafstotende werking

- De SERVICEKWALITEIT:

- Informeren en adviseren van de klant

- Gespecialiseerde technische dienst

Een positief advies van de Franse expertisecommissie Santé et Environnement Bois et Ameublement is een vereiste voor de certificering van producten.

- Het FCBA houdt toezicht op de kwaliteit via:

- controle-audits (productieproces, kwaliteitscontrole, op de markt brengen)

- prestatietests (kunstmatige en natuurlijke veroudering)

*Certificering beschikbaar op www.blanchon.com

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermstoffen (andere dan EXTERIOR WOOD OIL voor courant onderhoud) of oude lak-, verf-, lazuur- of olielagen. Belangrijk: EXTERIOR WOOD OIL kan niet worden aangebracht over andere soorten impregneermiddel (saturator, olie). Indien nodig afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEEL 10' VLOEIBAAR of GELVORM of afschuren.

- Oud, vlekkerig of vergrijsd hout behandelen met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.

- Indien nodig preventief een insecten- en schimmeldodend middel aanbrengen..

- Exotisch hout ontvetten en eventuele plekken en strepen van hars verwijderen met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® (of aceton).

BELANGRIJK: na de voorbereiding alle oppervlakken licht opschuren (korrel 80), in het bijzonder glad hout of hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter wordt opgenomen. Gebruik geen staalwol. Niet doorgaan met schuren tot het oppervlak wordt gepolijst, dit heeft een tegengesteld effect.

- Altijd elk oppervlak zorgvuldig afstoffen alvorens het product aan te brengen.

AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens gebruik.

- Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of roller, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (kops hout). Laat 20 tot 30 minuten intrekken.

- Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi resultaat zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (verwijder ze in dat geval snel door het hout licht op te schuren).

BELANGRIJK: zorg er voor het aanbrengen van de EXTERIOR WOOD OIL voor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans is op regen in de 24 uur na het aanbrengen van de tweede laag (niet aanbrengen op hout met een vochtpercentage hoger dan 12%). Omgevingstemperatuur tussen 12°C en 28°C, relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%. Niet aanbrengen in de volle zon: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan.

- PROFESSIONELE TIP: Voor een nog langdurigere bescherming van tevoren 1 laag BLANCHON ANTI-U.V. CONDITIONER aanbrengen.

Blanchon

EXTERIOR WOOD OIL

ONDERHOUD

- Zodra de houtschakering op natuurlijke wijze lichter wordt, onder invloed van weersomstandigheden en uv-straling, het oppervlak opschuren, stofvrij maken en reinigen met BLANCHON TERRASREINIGER. Goed afspoelen en laten drogen. Vervolgens de EXTERIOR WOOD OIL opnieuw aanbrengen op de lichtere plekken. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.
 - Indien nodig (achterstallig onderhoud) opschuren (korrel 80) en HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de EXTERIOR WOOD OIL aan te brengen zoals hierboven beschreven.
- BELANGRIJK: de aanblik van het geïmpregneerde hout verandert op natuurlijke wijze onder invloed van weersinvloeden en uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden. Dat betekent dat het tijd is voor onderhoud.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

- Onmiddellijk na gebruik, met water.

■ Bescherm het milieu	■ Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen. ■ Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen. ■ De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak. ■ Verpakking goed sluiten na gebruik. ■ Restanten niet in de riolering lozen. ■ Lege verpakking inleveren bij de milieustraat.
-----------------------	--

DROOGTIJD EN INGEBRUIKNAME

- Wachtijd 'tussen 2 lagen': 20 tot 30 minuten.
- Droogtijd: 4 uur.
- Ingebruikname: 16 uur.

VERBRUIK

- Eerste impregnatie van exotisch of harshoudend hout: 10 m²/liter/laag.
- Onderhoudsimpregnatie van alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/l.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	SPECIALE IMPREGNATIEHARS VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPE	Oliën gemodificeerd met synthetische harsen, in waterige fase.
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Het wordt aanbevolen om een stofmasker te dragen tijdens het zagen en schuren. Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE	Vloeibaar
PIGMENTATIE	Transparante ijzeroxiden
OVERSCHILDERBAAR	20 tot 30 minuten. Bij een tussentijd van meer dan 12 uur altijd eerst licht opschuren om de vezels weer te openen, zodat het hout de OLIE VOOR TERRAS EN WANDBEKLEDING goed opneemt.
DROOGTIJD	4 uur bij 20°C

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2020.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

Blanchon

La fiabilité, notre nature

BLANCHON

50 8ème Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en
toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
blanchon.com - Internet : www.blanchon.com