

GELFORMULE
Hoge weerstand

EUROPEES ECOLABEL
EU Ecolabel:
FR/044/011
Voor buitengebruik



Geurloos
watergedragen
product

Zeer hoge weerstand
tegen het zeeklimaat

Glanzend uitzicht

Bijzonder goed
bestand tegen slechte
weersomstandigheden
en uv-stralen

Zeer goed dekkend
vermogen

Bootvernis



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON BOOTVERNIS in gelvorm wordt in het bijzonder aanbevolen voor het lakken van lambriseringen die blootgesteld zijn aan het zeeklimaat en aan extreme weersomstandigheden.
- Zijn zeer performante polyurethaanharsen in waterige fase worden met een zeer efficiënte anti-UV-stof gecombineerd, wat zorgt voor opmerkelijke resultaten in de meest barre weersomstandigheden op buitenkozijnen en bovendelen van boten, lambriseringen, enz.
- De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieueisen. (Europees Ecolabel).
- Beschikbaar in 2 glanzende afwerkingen: kleurloos en verguld kleurloos.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oppervlak van het hout moet perfect gereinigd en droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazuurverf of andere vette bestanddelen. Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) indien noodzakelijk.
- Zorgvuldig ontstoffen.
- Indien nodig oude of gebarsten lak verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM. Geen staalwol gebruiken.
- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar, niet verdunnen.
- De verpakking goed schudden vóór gebruik, daarna enkele ogenblikken laten rusten zodat de BOOTVERNIS opnieuw zijn gelvorm aanneemt. Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- De scherpe hoeken van het buitenschrijnwerk wat afronden zodat de BOOTVERNIS het hout perfect omhult.
- Aanbrengen met borstel of penseel: 3 lagen (4 op zeer absorberend hout of op structuren die aan barre weersomstandigheden onderworpen zijn).
- Voor alle klassieke binnenwerken: 2 lagen aanbrengen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 1 uur.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- BOOTVERNIS laat zich renoveren met zichzelf. Het moet licht geschuurd (fijn schuurpapier) worden. Na het ontstoffen 2 lagen aanbrengen.

Blanchon

Bootvernis

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	LAK VAN HOGE KWALITEIT VOOR DE BESCHERMING VAN BINNEN- EN BUITENHOUT IN MARIENE OMGEVINGEN
HARSTYPE	Thixotrope aqua-polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Ongeveer 600 centipoise (BROOKFIELD T4)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
UV-BESTENDIGE PIGMENTATIE	UV-absorberend
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur in normale gebruiksomstandigheden

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com